

プレフィルタ<オートロール用>

Ecospec

オートロール用

型式	材質	再生PET使用割合	標準サイズ	厚さ	耐熱温度	難燃性 ^{※1}	再生	定格風速	圧力損失(Pa)		粒子捕集率
	[使用繊維]	(%) [繊維質量比]	(幅×長さ)	(mm)	(°C)	[○=可]	[○=可]	(m/sec)	初期	最終 ^{※2} (%) [質量法]	
PM-580ECO	ポリエステル	60	1.60×20m	18	80	×	×	2.5	55	196	80
PM-585ECO (油つき)	ポリエステル	60	1.60×20m	18	80	○	×	2.5	60	196	85

※ 非再生タイプです。

※1 JACA No.11A-2003, クラス3適合。

※2 試験終了圧力損失は250Paです。

