

プレフィルタ<耐熱用>

耐熱180℃

型 式	材 質	再生PET使用割合	標準サイズ	厚さ	耐熱温度	難燃性 ^{*1}	再生	定格風速	圧力損失(Pa)		粒子捕集率
	[使用繊維]	(%)[繊維質量比]	(mm)	(mm)	(°C)	[○=可]	[○=可]	(m/sec)	初期	最終 ^{*2} (%)[質量法]	
PM-100T	メタ系アラミド	×	500×500	18	180	○	×	1.0	42	390	90

※1 JACA No.11A-2003, クラス3適合。

※2 試験終了圧力損失は390Paです。

